

UMKA Pak GD3

производство UMKA Fabrika Kartona, Сербия

Характеристики

Макулатурный картон с двухслойным мелованием лицевой стороны и серым оборотом. Средний слой состоит из слоя сортированной белой макулатуры и слоя смешанной макулатуры. На нижний слой нанесено выравнивающее покрытие.

Применение

Картон предназначен для изготовления папок, тетрадей, обложек, упаковка для пищевой и непищевой продукции

Технические характеристики

Граммаж (г/м ²)	±2%	230	250	280	300	320	350	400	450
Толщина (мм)	±5%	280	310	355	385	410	445	520	585
Жесткость Taber 15°, MD (мНм)		4,0	6,4	9,2	11,2	14,0	17,1	24,6	33,5
Жесткость Taber 15°, CD (мНм)		2,0	2,5	3,7	4,8	5,7	6,9	9,7	14,3
Жесткость L + W , 5°, MD (мНм)	- 15%	8,0	12,7	18,4	22,4	27,9	35,9	51,7	70,3
Жесткость L + W , 5°, CD (мНм)	- 15%	4,0	5,0	7,4	9,5	11,4	14,4	20,3	30,0
Яркость лицевой стороны, ISO 2470	±1%	77							