



Бумага офсетная для печати марки «Б» белая

производство Краснокамской бумажной фабрики Гознака

Характеристики

Изготавливается в рулонах и листах.

Применение

Печатание книг и журналов, изготовление обложки в шесть и более красок, припрессовка плёнок по печати, изготовление почтовых конвертов в условиях высокоскоростного автоматического производства. Печатание топографических карт и изготовление упаковки для различных мелко фасованных товаров.

Технические характеристики СТО ГОЗНАК 9469005.09.03.0001-2010

Граммаж (г/м ²)	45÷70 ± 2 75÷95 ± 3 100÷150 ± 4 155÷210 ± 5 215÷240 ± 6	ГОСТ 13199 ИСО 536
Плотность, не менее (г/см ³)	0,75	ГОСТ 27015 ИСО 534
Разрывная длина в среднем по двум направлениям (м, не менее)	2300	ГОСТ ИСО 1924-1
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (КОББ 60) (г/м ² , не более): 45÷150 г/м ² 155÷240 г/м ²	35 45	ГОСТ 12605 ИСО 535 и по пункту 8.3 настоящего стандарта
Шероховатость (метод Бендтсена), мл/мин, не более, по стороне с большим значением	250	ИСО 8791-1
Белизна по СIE, %, с УФО (по верхней стороне бумаги), не менее:	128	ИСО 11475
Влажность (%)	5,0 ± 1,0	ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)
Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию по Дениссону, ед., не менее:	10,0	Тест TAPPI T 459