

IMPERIO GC1

ТРЕХСЛОЙНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН



Описание

IMPERIO GC1 - трехслойный мелованный картон из белой целлюлозы с добавлением БХТММ, благодаря чему картон получил выдающиеся показатели пухлости и жесткости. Лицевая сторона белая, полуматовая, имеет 2 слоя мелования, оборотная сторона белая, матовая имеет 1 слой мелования.

Стандартный упаковочный картон GC1, предназначенный для изготовления упаковки пищевых продуктов, бытовой химии, лекарственных средств и т.д. Универсальный выбор для любых видов упаковки, в том числе для фармацевтической, косметической, санитарно-гигиенической продукции, сухих пищевых продуктов, кондитерских изделий, табачной продукции, игрушек и так далее.

Поставляется в листах и рулонах стандартных и нестандартных форматов. Доступна резка из рулонов в листы.

Характеристики

| Параметр (ед.изм.) | Допуск | Значение | | | | | | | | Методика |
|--|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 215 | 235 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | 380 | |
| Граммаж (г/м ²) | ±3% | 215 | 235 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | 380 | ISO 536 |
| Толщина (мкм) | ±15 | 305 | 355 | 380 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | ISO 534 |
| Пухлость (см ³ /г) | ±5% | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |
| Жесткость по Таберу МН (мН) | ≤ | 7.1 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 22.5 | 28.5 | 35.0 | 40.0 | ISO 2493 |
| Жесткость по Таберу ПН (мН) | | 3.6 | 5.0 | 5.8 | 8.2 | 11.0 | 14.6 | 17.0 | 20.0 | |
| Влажность (%) | ±1.0 | 6.5 | | | | | | | | ISO 287 |
| Шероховатость ПС (мкм) | ≤ | 1.7 | | | | | | | | ISO 8791-4 |
| Яркость ПС (%) | ±2.0 | 91.5 | | | | | | | | ISO 2470-2 |
| * L* | ±1.0 | 94.0 | | | | | | | | ISO 5631-2 |
| * a* | ±0.6 | 1.5 | | | | | | | | ISO 5631-2 |
| * b* | ±1.0 | -5.0 | | | | | | | | ISO 5631-2 |
| Глянец Хантер 75° ПС (%) | ≥ | 45 | | | | | | | | ISO 8254-1 |
| Энергия связей Бонд (Дж/м ²) | ≥ | 130 | | | | | | | | TAPPI 569 |
| Впитываемость по Кобб60 ПС (г/м ²) | ≤ | 55.0 | | | | | | | | ISO 535 |

* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей. Условия проведения тестов: отн.влажность 50±2%, температура 23±1°C.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции.
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.
- [С подробным описанием и фото продукта вы можете ознакомиться здесь.](#)

ООО «Петробумага»

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская, 6
 Телефон: +7 (812) 327 82 81/ Email: info@petrobumaga.ru
 Web: petrobumaga.ru