

## S253

### Semigloss 80 gsm / Hotmelt / PET 30

Полуглянцевая бумага 80 gsm / Каучуковый клей / Прозрачная ПЭТ-пленка 30 микрон

Суперкаландрированная белая полуглянцевая бумага с высокой белизной и гладкостью. Подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая и флексографическая печать. Поверхностный слой имеет самую широкую сферу применения и может использоваться для изготовления этикеток для пищевых продуктов, медицины, промышленных товаров и т.д.

#### Характеристики поверхностного слоя

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	80 ± 5% г/м <sup>2</sup>	ISO 537
Толщина	70 ± 5% мкм	ISO 534

#### Клей

Каучуковый клей горячего расплава постоянной липкости с высокой начальной и конечной адгезией. Клей хорошо обрабатывается на высокоскоростном оборудовании. Ограничение: Не рекомендуется для этикетирования труб с малым диаметром или неровных поверхностей. Рекомендуется проведение тестов перед длинными тиражами.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Начальная липкость петли (Loop tack)	≥ 17 N/25мм	FTM9, ss
Сила адгезии при удалении этикетки под углом 90°	≥ 9 N/25мм	FTM2, ss
Min температура этикетирования	-5°C	
Диапазон рабочих температур	-20°C - +90°C	

#### Подложка

Специальная подложка из тонкой прозрачной PET-пленки толщиной 30 микрон.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Толщина	30 ± 5% мкм	ISO 534

Длительность хранения – 12 месяцев при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%

#### \* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.