

S853**Semigloss 80 gsm / FREEZE / YG 60 gsm****Полуглянцевая бумага 80 gsm / Усиленный клей / Желтый глассин 60 gsm**

Суперкаландрированная белая полуглянцевая бумага с высокой белизной и гладкостью. Подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая и флексографическая печать. Поверхностный слой имеет самую широкую сферу применения и может использоваться для изготовления этикеток для пищевых продуктов, медицины, промышленных товаров и т.д.

Характеристики поверхностного слоя

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	80 ± 5% г/м2	ISO 537
Толщина	70 ± 5% мкм	ISO 534

Клей

В данном продукте используется усиленный каучуковый клей горячего расплава, разработанный для применения в условиях пониженной температуры. Подходит для этикетирования в холодильных и морозильных камерах. Рекомендуется проведение тестов перед длинными тиражами. Различные субстраты и среда могут влиять на характеристики клея.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Начальная липкость петли (Loop tack)	≥ 16 N/25мм	FTM9, ss
Сила адгезии при удалении этикетки под углом 90°	≥ 8,5 N/25мм	FTM2, ss
Min температура этикетирования	-25°C	
Диапазон рабочих температур	-50°C - +65°C	

Подложка

Стандартная подложка из желтой каландрированной силиконизированной бумаги обеспечивает высокую скорость вырубки и отклеивания на широком спектре оборудования.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	60 ± 5% г/м2	ISO 537
Толщина	53 ± 5% мкм	ISO 534
Прочность на растяжение (MD)	≥ 300 mN	ISO 1924

Длительность хранения – 9 месяцев при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%

*** Примечание:**

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.
- Не рекомендуется допускать воздействие прямых солнечных лучей или хранение и использование при температуре выше 50°C.