

S523

PE80 Transparent PE Film / Acrylic / White Glassine 58gsm

Прозрачная ПЭ-пленка 80 мкм / Акриловый клей / Белый глассин

Прозрачная мягкая мембранная полиэтиленовая пленка премиального качества толщиной 80 мкм, поверхность которой обработана коронным разрядом для обеспечения лучшей адгезии при печати. Данная пленка может быть запечатана офсетным или флексографическим способом. Необходим контроль вязкости краски, высокая скорость закрепления может привести к сжатию этикетки*.

Характеристики поверхностного слоя

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| Удельный вес | 73 ± 5% г/м ² | ISO 537 |
| Толщина | 80 ± 5% мкм | ISO 534 |

Клей

В данном продукте используется акриловый клей постоянной липкости на водной основе с высокой вязкостью. Клей хорошо обрабатывается при выполнении послепечатных операций.

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|--|---------------|--------------------|
| Начальная липкость петли (Loop tack) | ≥ 8 N/25мм | FTM9, ss |
| Сила адгезии при удалении этикетки под углом 90° | ≥ 5 N/25мм | FTM2, ss |
| Min температура этикетирования | -5°C | |
| Диапазон рабочих температур | -20°C - +80°C | |

Подложка

Стандартная подложка из белой каландрированной силиконизированной бумаги обеспечивает высокую скорость вырубki и отклеивания на широком спектре оборудования.

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Удельный вес | 60 ± 5% г/м ² | ISO 537 |
| Толщина | 53 ± 5% мкм | ISO 534 |
| Прочность на растяжение (MD) | ≥ 300 mN | ISO 1924 |

Длительность хранения – 12 месяцев при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%

* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.