

SVETOCOAT®

МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН С КРАФТ-ОБОРОТОМ (СУК)



Описание

Целлюлозный упаковочный картон с исключительной жесткостью. Так же известный, как СУК, картон Svetocoat сочетает в себе отличные печатные свойства, благодаря двухслойному мелованию лицевой стороны, и жесткость, благодаря крафт-целлюлозе в основе. Лицевая сторона картона теплого белого оттенка, обратная сторона из натурального эко-крафта цвета латте. Поставляется в рулонах стандартных и нестандартных форматов. Доступна резка на листы.

Картон Svetocoat предназначен для изготовления любой высококачественной упаковки. Картон превосходно переносит влагу и заморозку благодаря крафт-целлюлозе, что делает его лучшим решением для изготовления упаковки для замороженных и охлажденных продуктов, а так же эко-упаковки.

Характеристики

Параметр (ед.изм.)	Допуск	Значение								Методика
		175	200	235	255	270	280	310	330	
Граммаж (г/м2)	+3%/- 5%	175	200	235	255	270	280	310	330	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина (мкм)	+/- 5%	242	280	345	365	375	410	450	460	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб L&W (15°) МН (мН)	+/- 15%	80	140	240	290	358	445	600	615	ГОСТ 9582
Жесткость на изгиб L&W (15°) ПН (мН)		35	60	108	129	143	180	215	225	
Жесткость по Таберу (15°) МН (мНм)		3,9	7,0	12,2	14,0	17,3	21,5	29,0	29,7	
Жесткость по Таберу (15°) ПН (мНм)		1,7	2,9	5,2	6,2	6,9+9	8,7	10,4	10,8	
Влажность (%)	+/- 1.0	7,5								ГОСТ ИСО 287
Белизна Д65 ПС (%)	+/- 2.0	77								ГОСТ 30113
Сопротивление сжатию МН / ПН (кН/м)	≥	4,5/3,0	4,5/3,0	6,0/4,0	6,0/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0	СТО п. 7.9
Шероховатость по Бендтсену ПС/ ОС (мл/мин)	≤	250/1600	250/1600	250/1600	250/1600	250/1600	250/1600	250/1700	250/1700	ГОСТ 32096
Шероховатость по Паркеру ПС (мкм)	≤	4,5								СТО п. 7.8
Энергия связей по Скотту (Дж/м2)	≥	130								ГОСТ 32096
Жесткость при сжатии кольца (кН/м)	≥	1,3								SCAN-P 34:71
Впитываемость по Кобб660 ПС/ ОС (г/м2)	≤	40/60								ГОСТ 12605

*** Примечание:**

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации. Картон производится согласно СТО 00253497-006-2022
- Система менеджмента НПАО «Светогорский ЦБК» сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001, FSSC 22000
- [С подробным описанием и фото продукта вы можете ознакомиться здесь.](#)