

S831**PP60 White TC / REMOVABLE / WG 60 gsm**

Белая ПП-пленка 60 мкм с Топ покрытием / Съемный клей / Белый глассин 60 gsm

Белая глянцевая полипропиленовая (ПП) пленка премиального качества, с лицевой стороны покрытая специальным праймером для улучшения адгезии при печати. Пленка подходит для всех традиционных способов печати. Рекомендуется следить за температурой пленки и не допускать ее перегрева, а так же не допускать образования статического электричества, снимая его при работе.

Характеристики поверхностного слоя

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	45 ± 5% г/м2	ISO 537
Толщина	60 ± 5% мкм	ISO 534
Глянец	≥ 85%	ASTM D2457 (60°)

Клей

В данном продукте используется акриловый съемный клей на водной основе*. Подходит для бытовой химии, косметики, бутилированной воды и средств личной гигиены. Не рекомендуется использовать основание с шероховатой поверхностью. Рекомендуется проведение тестов перед длинными тиражами. Различные субстраты и среда могут влиять на характеристики клея.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Начальная липкость петли (Loop tack)	≥ 3-7 N/25мм	FTM9, ss
Сила адгезии при удалении этикетки под углом 90°	≥ 1-3,5 N/25мм	FTM2, ss
Min температура этикетирования	0°C	
Диапазон рабочих температур	-20°C - +80°C	

Подложка

Стандартная подложка из белой каландрированной силиконизированной бумаги обеспечивает высокую скорость вырубки и отклеивания на широком спектре оборудования.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	60 ± 5% г/м2	ISO 537
Толщина	53 ± 5% мкм	ISO 534
Прочность на растяжение (MD)	≥ 300 mN	ISO 1924

Длительность хранения – 12 месяцев при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%

*** Примечание:**

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Спустя 3 месяца после этикетирования, клей может стать перманентным под воздействием окружающей среды.
- Не рекомендуется этикетирование при температуре выше 70°C, а также аппликация этикетки на поверхность из плексигласа (PMMA), ПВХ, ПП и ПЭТ, т.к. это может негативно отразиться на съемных свойствах клея
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации