

PP90 Clear Top Coated / RESTICKABLE / WG 60 gsm

Прозрачная ПП-пленка 90 мкм с Топ покрытием / Специальный съемный клей / Белый глассин 60 г/м2

Поверхностный слой

Очень плотная прозрачная глянцевая полипропиленовая (ПП) пленка премиального качества, с лицевой стороны покрыта специальным праймером для улучшения адгезии краски при печати. Пленка подходит для всех традиционных способов печати. Рекомендуется следить за температурой пленки и не допускать ее перегрева, а так же не допускать образования статического электричества, снимая его при работе.

| Характеристика поверхностного слоя | Значение | Метод тестирования |
|------------------------------------|---------------|--------------------|
| Удельный вес | 87 ± 10% г/м2 | ISO 536 |
| Толщина | 90 ± 10% мкм | ISO 534 |

Клей

Специальный съемный акриловый клей на водной основе*. Клей предназначен для длительного, многократного удаления и повторного приклеивания этикеток. Идеально подходит для изготовления клапанов упаковок влажных салфеток (в том числе с содержанием спирта), влажной туалетной бумаги, средств личной и детской гигиены, салфеток автохимии, а так же для других целей, где требуется многократное использование клапанов с сохранением атмосферы внутри упаковки. Клей имеет крайне широкий диапазон рабочих температур. Рекомендуется проведение тестов перед длинными тиражами. Различные субстраты и среда могут влиять на характеристики клея.

| Характеристика клея | Значение | Метод тестирования |
|---|------------------|--------------------|
| Начальная липкость петли (Loop tack) | ≥ 7-11 N/25мм | GB/T 31125-2014 |
| Сила адгезии при удалении этикетки под углом 180° (через 20 минут на ПЭТ) | ≥ 5,5-8,5 N/25мм | GB/T 2792-2014 |
| Min температура этикетирования | +0°C | |
| Диапазон рабочих температур | -30°C - +80°C | |

Подложка

Стандартная подложка из белой каландрированной силиконизированной бумаги обеспечивает высокую скорость вырубki и отклеивания на широком спектре оборудования.

| Характеристика подложки | Значение | Метод тестирования |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Удельный вес | 62 ± 5% г/м2 | ISO 537 |
| Толщина | 52 ± 5% мкм | ISO 534 |

Длительность хранения – 12 месяцев при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 65%

* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Клей подходит для этикетирования материалов из ПЭТ, ПП, ПЭ пленок и сохраняет свои свойства при контакте с этими материалами, клей отлично работает на стекле, металле. Не рекомендуется этикетирование при температуре ниже 0°C, а так же этикетирование поверхности из бумаги, картона и других пылимых и выщипываемых поверхностей, т.к. это негативно влияет на функционал клея.
- Рекомендуется избегать чрезмерного натяжения при работе с материалом, чтобы не допустить выдавливание клея.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции.
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.