

## S575

### PP50 Clear TC / Acrylic / WG 60 gsm

Прозрачная ПП-пленка 50 мкм с Топ покрытием / Акриловый клей / Белый глассин 60 gsm

Прозрачная глянцевая полипропиленовая (БОПП) пленка премиального качества, с лицевой стороны покрытая специальным праймером для улучшения адгезии при печати. Пленка подходит для всех традиционных способов печати. Рекомендуется следить за температурой пленки и не допускать ее перегрева, а так же не допускать образования статического электричества, снимая его при работе. Материал может использоваться в качестве «невидимой» этикетки.

#### Характеристики поверхностного слоя

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	35 ± 5% г/м <sup>2</sup>	ISO 537
Толщина	50 ± 5% мкм	ISO 534

#### Клей

В данном продукте используется акриловый клей постоянной липкости на водной основе с высокой вязкостью. Клей хорошо обрабатывается при выполнении послепечатных операций. Из-за жесткости пленки не рекомендуется использовать ее для изготовления этикеток для туб с малым диаметром (менее 30 мм).

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Начальная липкость петли (Loop tack)	≥ 8 N/25мм	FTM9, ss
Сила адгезии при удалении этикетки под углом 90°	≥ 5 N/25мм	FTM2, ss
Min температура этикетирования	-5°C	
Диапазон рабочих температур	-20°C - +100°C	

#### Подложка

Стандартная подложка из белой каландрированной силиконизированной бумаги обеспечивает высокую скорость вырубки и отклеивания на широком спектре оборудования.

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Удельный вес	60 ± 5% г/м <sup>2</sup>	ISO 537
Толщина	53 ± 5% мкм	ISO 534
Прочность на растяжение (MD)	≥ 300 mN	ISO 1924

Длительность хранения – 12 месяцев при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%

#### \* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.